

②（事業課） すべり止め材（砂・碎石 混合）購入仕様書

1. 材料

（1）材料・品質

- ・材料：砂は、焼砂もしくはそれと同等の効能を有する堅固な砂。
碎石は、硬質な材質であること。多面体で表面が粗面であり、良質清浄で乾燥していること。
砂と碎石の混合比率は、砂70：碎石30とする。
- ・品質：砂は、適当な粒度をもち（舗装用細砂程度）、良質清浄で固結していないこと。
碎石は、粒径は、JIS A 5001-2008に規定するS-5（7号）に適合し、使用する原石は、玄武岩、安山岩、石英粗面岩、砂岩、石灰岩もしくはこれに準ずる材質の岩石、または、碎石の最大粒径の3倍以上の玉石とすることとし、硬質な材質であること。
比重、吸水率、及びすりへり減量は、JIS A 1110（粗骨材の比重及び吸水率試験方法）及びJIS A 1121（ロサンゼルス試験機による）に規定する方法によって試験を実施し、JIS A 5001に規定するI種に適合すること。
混合物は、雪や雨に曝されないで保管した場合に凍結することなく、散布作業に支障となるような固結をしないこと。
ごみ、どろ、有機不純物等の有害量を含んでいないこと。
散布搭載時や散布時の作業に支障となるような粉塵が発生しないこと。

2. 荷姿等

- （1）バラ積み混合とする。

3. 納入場所、引渡方法

- （1）納入場所：発注者の指定する場所（詳細については後日別途指示）とする。

4. 納入方法

- （1）製品は分納とし、指示のあった日から5日以内（5日目が土曜日・日祝日などの閉庁日に該当する場合は、翌開庁日まで）に、指定場所に指定数量を納入すること。
- （2）受注者は納品指示毎に製品の数量を確認すること。また、初回納入時、中間納入時（時期については必要時に別途指示）には計量証明書等の数量を確認できる書面を提出すること。

5. 購入予定数量

- （1）バラ積み：330 t
- （2）少量の搬入に関しては、別途、協議により行うものとする。
- （3）気象状況等により購入数量は変動する。